

Amtico Signature

Spécifications Techniques

SIG-TS-20240731-19-FR

Nom	Norme	Symbole	Résultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/001
Classification d'Usage	EN ISO 10874		23, 34, 43
Norme de Fabrication	EN ISO 10582		Conforme
Epaisseur Totale	EN ISO 24346		2,5 mm**
Epaisseur de la Couche d'Usure	EN ISO 24340		1,0 mm**
Masse Surfacing	EN ISO 23997		3150 g/m ² **
Groupe d'abrasion	EN ISO 10582		Type 1**
Poinçonnement Résiduel	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm**
Stabilité Dimensionnelle	EN ISO 23999		≤ 0,25%**
Incurvation	EN ISO 23999		≤ 2 mm**
Résistance au Glissement	EN 13893		Class DS
Résistance au Glissement	EN16165 Annex B EN16165 Annex C		R10* PTV ≥36
Résistance Chimique	EN ISO 26987		Excellent
Solidité des coloris à la lumière valeur seuil	EN ISO 105-B02		≥ 6
Résistance au feu - Euroclasse	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Résistance à la chaise à roulette (Type W et H)	EN ISO 4918		Conforme**
Efficacité acoustique au bruit de chocs	EN ISO 717-2		6 dB
Résistance thermique	EN 12667		0,0163 m ² K/W (Compatible sol chauffant)
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815		≤ 2 kV
Emissions	IAC Gold		Cert No. IACG-352-01-12-2022B
Emissions	Norme française sur les COV		A+
Emissions	M1		Certifié
UPEC Revetements de sol résilients https://evaluation.cstb.fr/	U ₄ P ₃ E ₁ C ₂ Bois ou à base de bois U ₄ P ₃ E ₂ C ₂ Chape ciment ou béton		UPEC Certificate 326-0011
Sans orthophtalate			Qui - Amtico Signature est fabriqué sans orthophtalate et avec des plastifiants biosourcés.
Traitement de surface			Revêtement en uréthane Quantum Guard Elite
Propriété antimicrobienne (Antibactérienne)	ISO 22196:2011	Amtico Signature intègre un additif Addmaster® lors de sa fabrication - Testé efficace contre le staphylocoque doré métilcilline résistant et E.Coli	≥ 99,9% de réduction de la prolifération après 24 heures (comparativement à une surface sans l'additif)
Propriété antimicrobienne (Antivirale)	ISO 21702:2019	Amtico Signature intègre un additif Addmaster® lors de sa fabrication - Testé efficace contre SARS-CoV-2 (le virus responsable du Covid-19)	≥ 85,5% de réduction de la prolifération après 24 heures (comparé à une surface sans l'additif) ≥ 99,9% de réduction de la prolifération après 24 heures (comparé avec la quantité initiale de virus)
Si fait avec l'option Bio Attribuée	ISCC Plus		ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801122

*En cas de besoin de résistance à la glissance supérieure merci de vous reportez aux gammes Amtico Signature 36+.

**Ce sont des caractéristiques certifiées au sein du classement UPEC.

Amtico International SAS
36 Avenue Hoche
75008 Paris, France

+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.com
amtico.fr

amtico
flooring