

HT Adhesive

Fiche Technique

HTA-TS-20200504-02-FR

Description

Adhésif en émulsion de copolymère ayant une résistance particulièrement élevée aux variations de température. Il est sans solvant, protégé contre la biodégradation et convient à une utilisation sur des installations de chauffage par le sol normales.

Pour coller les dalles Amtico LVT sur des surfaces saines, lisses et sèches en béton, en chapes / ragréage base ciment, de contreplaqué et de nombreux autres substrats qui ont été convenablement préparés.

Les membranes bitumineuses et imperméables et les surfaces non absorbantes telles que les carreaux de granolithique, de terrazzo doivent être préparées en utilisant au moins 3 mm de ragréage approprié.

Préparation

Une bonne préparation du support est essentielle pour l'installation correcte de tout revêtement de sol. Les supports doivent être sains, lisses, secs et exempts de contaminants, ce qui affectera l'adhérence. Les dalles, l'adhésif et le support doivent être stabilisés à une température constante aussi près que possible de la température ambiante, mais dans tous les cas entre 18 ° C et 27 ° C pendant 24 heures avant, pendant et après l'installation.. Les dalles doivent être stockés à plat.

Supports humides

Ceux-ci doivent être sécher à un niveau acceptable (voir DTU 53.1) ou traités avec une membrane résistante à l'humidité appliquée en surface.

Ragréage

Utilisez les ragréages appropriés.

Primaire

Sur des surfaces très absorbantes, utiliser un apprêt approprié.

Outils

Spatule à encoches Euro A2 'V'. Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau pendant que l'adhésif est encore humide.

Application

Étaler uniformément l'adhésif sur une surface du support pouvant être recouverte pendant que l'adhésif reste réceptif et assurer un bon transfert.

Poser le revêtement de sol dans l'adhésif et appuyer du centre vers l'extérieur pour chasser l'air et assurer un contact global avec l'adhésif.

Rouler avec un rouleau de 45 kg d'un bout à l'autre en 2 passes croisées

Recommencer au besoin pour assurer le contact global. Enlevez tout adhésif de la surface de la dalle avec un chiffon imbibé de solvant Amtico Adhesive.

Caractéristiques techniques

Couleur	Blanc
Consistance	Liquide visqueux
Densité spécifique	1.23@20°C
Point éclair	Non applicable
Consommation	4m ² par litre en utilisant une truelle A2, en fonction de l'état et de l'absorption du support.
Temps ouvert	18 - 25° C (colle et matériaux à assembler)
Stockage	Pour éviter les dommages, entreposer à des températures comprises entre 5 et 30 ° C.
Sol chauffant	Oui, compatible
Durée de vie	24 mois dans des seaux non ouverts, stockés dans de bonnes conditions.
Conditionnement	15 litres and 5 litres.
Résistance finale	Après 3 à 5 Jours*

Précautions

Le chauffage par le sol doit être éteint au moins 48 heures avant et 48 heures après l'installation. Il ne doit pas être allumé pendant l'installation.

N'appliquez pas de charges ou ne remplacez pas les meubles sur le revêtement de sol avant que l'adhésif ne soit complètement sec.

Les carreaux peuvent être nettoyés à l'aide d'une MOP légèrement humide 24 heures après l'installation.

Conseils de santé et de sécurité

Obtenez la FDS pertinente et suivez les conseils donnés. Voir sur le site Amtico.com

Assurer une ventilation d'air frais adéquate avant et après utilisation.

Éviter tout contact prolongé avec la peau, la bouche ou le nez, laver avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de déversement, retirer et éliminer conformément à la réglementation locale pour les déchets.

