

Amtico Form och Bio

Teknisk Specifikation

FOR-TS-20250722-15-SE

Namn	Standard	Symbol	Resultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/013
Bruksklassificering	EN ISO 10874		23, 34, 43
Tillverkningsstandard	EN ISO 10582		Uppfyller kraven
Total Tjocklek	EN ISO 24346		2,5 mm
Tjocklek Slitskikt	EN ISO 24340		0,70 mm
Vikt	EN ISO 23997		3450 g/m ²
Nötningsbeständighet	EN ISO 10582		Typ 1
Intrycksbeständighet /restintryck	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999		≤ 0,25%
Dimensionsstabilitet / Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Halkmotstånd	EN 13893		Class DS
Halkmotstånd	EN 16165 Annex B		R10
Kemikalietålighet	EN ISO 26987		Utmärkt
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02		≥ 6
Brandklass	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Tålighet för rullande stolshjul (Type W)	EN ISO 4918		Godkänd
Stegljudsreduktion	EN ISO 717-2		4 dB
Värmegenomgång	EN 12667		0,0138 m ² K/W (lämplig för golvvärme)
Emissioner	IAC Gold		Certifikat nr. IACG-352-01-12-2024
Emissioner	French VOC Regulation		A+
Emissioner	M1		Certifierad
UPEC	U ₄ P ₃ E ₁ C ₂ Bois ou à base de bois U ₄ P ₃ E ₂ C ₂ Chape ciment ou béton	 Revêtements de sol résilients 326-0031 http://evaluation.cstb.fr	Certikat nr NF UPEC 326-003.1
Orto-ftalatfri			Ja - Amtico Form tillverkas med både ortoftalatfria och biobaserade mjukgörare.
Ytbehandling			Quantum Guard PUR-behandlad yta
Antimikrobiell aktivitet (antibakteriell)	ISO 22196:2011	Amtico Form är tillverkad med en antimikrobiell tillsats från Addmaster® – Testad mot MRSA och E.Coli	≥ 99,9 % minskning efter 24 timmar (jämfört med en obehandlad kontroll)
Antimikrobiell aktivitet (antiviral)	ISO 21702:2019	Amtico Form är tillverkad med en antimikrobiell tillsats från Addmaster® – Testad mot SARS-CoV-2 (viruset som orsakar Covid-19)	≥ 85,5 % minskning efter 24 timmar (jämfört med en obehandlad kontroll) ≥ 99,9 % minskning efter 24 timmar (mot den första inkuleringen)
Om tillverkad med bio-attributerat alternativ	ISCC Plus		ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801123