

# Amtico Spacia Inc. Option PVC Bio attribué

## Modèle de descriptif

SPA-MD-20260201-19-FR

Amtico Spacia est un revêtement de sol hétérogène compact en dalles et lames décoratives aux bords chanfreinés dit **LVT**. Constitué d'une couche d'usure de **0,55 mm** d'épaisseur, non chargée et de groupe d'abrasion T, d'un film décor, d'une sous-couche et d'un **traitement Quantum Guard Elite - Uréthane**, son épaisseur totale est de **2,5 mm**. Il dispose d'un classement Européen **23/33/42 (EN ISO 10874)**, d'un classement  $U_3P_3E_2C_2$  et d'un marquage CE. Amtico Spacia est fabriqué **sans ortho-phthalates** et il possède une **propriété antimicrobienne** (bactérie et virus) grâce à un additif **Addmaster®** (testé efficace contre SARS-Cov-2, E-Coli, etc...)

Format Wood	Lames	184,2 x 1219,2 mm; 101,6 x 914,4 mm
Format Stone et certaines références disponibles en Abstract	Dalles	304,8 x 457,2 mm; 457,2 x 457,2 mm; 609,6 x 914,4 mm; 914,4 x 914,4 mm
Conditionnement	Par cartons de	Veillez contacter le service de commande d'Amtico. <a href="mailto:commande@amtico.com">commande@amtico.com</a>

Caracteristiques & Performances Techniques		Collection A	Collection C	Collection D
Norme de fabrication	EN ISO 10582	Conforme	Conforme	Conforme
Classe d'usage	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
UPEC	$U_3P_3E_2C_2$ Support Bois ou à base de bois $U_3P_3E_2C_2$ Support ciment ou béton	Certificate UPEC 326-002.2_01/23	Certificate UPEC 356-005.1_01/23	Certificate UPEC 371-001.1_01/23
Epaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Masse surfacique	EN ISO 23997	3550 g/m <sup>2</sup>	4286 g/m <sup>2</sup>	4310 g/m <sup>2</sup>
Résistance au feu - Euroclasse	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Incurvation	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Efficacité acoustique au bruit de chocs	EN ISO 717-2	3 dB	3 dB	3 dB
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Type 1	Type 1	Type 1
Résistance à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Résistance au glissement	EN 16165 Annex B	R10*	R10*	R10*
Résistance thermique	EN 12667	0,015 m <sup>2</sup> K/W	0,012 m <sup>2</sup> K/W	0,010 m <sup>2</sup> K/W
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Excellente	Excellente	Excellente
Traitement de surface		Quantum Guard Elite - Uréthane	Quantum Guard Elite - Uréthane	Quantum Guard Elite - Uréthane
Propriété antimicrobienne (Antibactérienne)	ISO 22196:2011	≥ 99,9% de réduction de la prolifération après 24 heures (comparativement à une surface sans l'additif)		
Propriété antimicrobienne (Antivirale)	ISO 21702:2019	≥ 85,5% de réduction de la prolifération après 24 heures (comparé à une surface sans l'additif) ≥ 99,9% de réduction de la prolifération après 24 heures (comparé avec la quantité initiale de virus)		
Si fait avec l'option Bio Attribuée	ISCC Plus	ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801123	ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801123	ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801123

\*En cas de besoin de résistance à la glissance supérieure merci de vous orienter sur les gamme Amtico Spacia Safety.

### Domaines d'utilisation

Bureau, commerce, hôtellerie, administration, santé et habitation.

### Mise en œuvre et entretien

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53-12. Les dalles doivent être stockées à plat. Le support doit être plan, lisse, sec et sain. Le ragréage autolissant doit être P3.

Le revêtement peut être utilisé avec un chauffage au sol si celui-ci est éteint 48 heures avant et après la pose. Il faut laisser les dalles, la colle et le support se stabiliser à une température constante comprise entre 18° et 27°C pendant une durée de 24 heures avant et après la pose. Dans les zones soumises à des changements potentiels de température importants, par exemple en présence de sols exposés à la lumière solaire directe, il est recommandé d'utiliser la colle Amtico HT Extra pour la pose des dalles et lames. Le collage doit se faire avec une spatule A2 et à l'aide d'une colle recommandée par Amtico International. Pose bord à bord à joints vifs et lames dans le même sens à joints décalés. Un marouflage avec un rouleau de 45 kg sera effectué sur le revêtement en fin de pose avant que la colle n'ait durci.

Le traitement uréthane réalisé en fabrication facilite l'élimination des taches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec un détergent Ph neutre et ne nécessite pas l'application d'une émulsion. Ne pas utiliser d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement uréthane. Amtico international préconise pour les coloris très foncés et très clairs, un décapage du sol et une émulsion satinée ou semi-mate en deux couches minimum afin de renforcer le produit aux micro-rayures. Evitez les embouts et roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles. La mise en place d'un tapis d'entrée (Envers non caoutchouc) minimisera l'apport de poussières et particules abrasives de façon efficace.

Il convient de se protéger des micro-rayures en disposant des patins feutres sous les pieds des meubles et chaises.

Plus de détails : voir la fiche maintenance.



**Amtico International France**  
36 Avenue Hoche  
75008 Paris, France

+33 (0) 1 55 38 95 70  
[info@amtico.fr](mailto:info@amtico.fr)  
[amtico.fr](http://amtico.fr)

**amtico**  
flooring