Amtico Signature Acoustic Inc. Option PVC Bio attribué

Spécifications Techniques

ASIG-TS-20260813-15-FR

Nom	Norme	Symbole	Résultat
CE / DOP	EN 14041	CE	CPR/AI/010
Classification d'Usage	EN ISO 10874		34, 42
Norme de Fabrication	BS ISO 11638		Conforme
Epaisseur Totale	EN ISO 24346		3,5 mm
Epaisseur de la Couche d'Usure	EN ISO 24340		1 mm
Epaisseur de la Couche Acoustique	EN ISO 24340		1 mm
Masse Surfacique	EN ISO 23997		3350 g/m²
Groupe d'abrasion	BS ISO 11638		Type 1
Poinçonnement Résiduel	EN ISO 24343-1		≤ 0,2 mm
Stabilité Dimensionnelle	EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Incurvation	EN ISO 23999		Conforme
Résistance au Glissement	EN 13893	DS	Class DS
Résistance au Glissement	EN 16165 Annex B EN 16165 Annex C		R10* PTV ≥36 mouiller
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		Excellente
Solidité des coloris à la lumière valeur seuil	EN ISO 105-B02		≥ 6
Résistance au feu - Euroclasse	EN 13501-1	L CS B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Résistance à la chaise à roulette (Type W et H)	EN ISO 4918		Conforme
Résistance aux pieds de meubles (Pied type 0,2,3)	EN ISO 16581		Conforme
Efficacité acoustique au bruit de chocs	EN ISO 717-2		18dB
Résistance thermique	EN ISO 12667		0,034 m² K/W (Compatible sol chauffant)
Résistance au pelage	ISO 24345		Pass
Emissions	IAC Gold		Cert No. IACG-352-01-12-2025
Emissions	M1	M1	Certifié
Emissions	Norme française sur les COV	A+	A+
Sans orthophtalate			Oui - Amtico Signature Acoustic est fabriqué sans orthophtalate et avec des plastifiants biosourcés.
Traitement de surface			Quantum Guard Elite - Uréthane
Propriété antimicrobienne (Antibactérienne)	ISO 22196:2011	Amtico Signature Acoustic intègre un additif lors de sa fabrication – Testé efficace contre le staphylocoque doré méticilline résistant et E.Coli	≥ 99,9 % de réduction de la prolifération en 24 heures (par rapport à des surfaces en polyéthylène non traitées)
Propriété antimicrobienne (Antivirale)	ISO 21702:2019	Amtico Signature Acoustic intègre un additif lors de sa fabrication – Testé efficace contre SARS-CoV-2 (le virus responsable du Covid-19)	≥ 85,5 % de réduction de la prolifération en 24 heures (comparée à du verre inerte) ≥ 99,9 % de réduction de la prolifération en 24 heures (comparé avec la quantité initiale de virus)
Si fait avec l'option Bio Attribuée	ISCC Plus		ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801125

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*En cas de besoin de résistance à la glissance supérieure merci de vous orienter sur les gamme Amtico Signature Safety Acoustic.

Amtico International France
36 Avenue Hoche
75008 Paris, France

+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr
amtico.fr

amtico flooring